



구조	사용 용도
	정박용, 테일용, 예인용, 견인용, 메신저용
	제품 특징
	<p>① 일반섬유로프 중에 자외선과 열에 가장 강하다.</p> <p>② 저신도와 고강도로 선박의 정박용으로 적합하다.</p> <p>③ 고강도 원사를 사용하여 마모성이 일반 합성섬유중 가장 우수하다.</p>
	

물리적 특징

재질	비중	융점	수분율	UV 안전성	마모저항성
Polyester multifilament fiber	1.38 Sinking	260°C	0 (%)	Good	Good

제품 규격

Aone Polyester 8 Strand Rope

item No.	Dia.	Breaking Load	Cir.	Weight
	mm	Ton	mm	100m/kg
APR840	40	32	120	121
APR844	44	38	132	147
APR848	48	46	144	175
APR852	52	54	156	205
APR856	56	62	168	238
APR860	60	73	180	273
APR864	64	83	192	311
APR872	72	103	216	393
APR880	80	127	240	485

Aone Polyester 12 Strand Rope

item No.	Dia.	Breaking Load	Cir.	Weight
	mm	Ton	mm	100m/kg
APR040	40	34	120	122
APR044	44	39	132	147
APR048	48	47	144	175

APR052	52	56	156	205
APR056	56	64	168	238
APR060	60	76	180	273
APR064	64	84	192	311
APR072	72	109	216	393
APR080	80	133	240	485
APR088	88	159	264	587
APR096	96	191	288	698
APR010	104	221	312	820
APR011	112	256	336	950
APR012	120	293	360	1,090